



**AYPAN D MORE (TİP-FH2İR) TEKNİK ÖZELLİKLER**  
**AYPAN D MORE (TYPE-FH2İR) TECHNICAL SPECIFICATIONS**

DOKÜMAN NO	FR - 193
YAYIN TAR.	25.03.2019
REVİZYON TARİHİ/NO	00

ÖZELLİKLER /SPECIFICATIONS	GENEL TİP /GENERAL TYPE	TÜM TİPLER /ALL TYPE
Uzunluk /Length	2000-3600 mm	2000-3600 mm
Genişlik /Width	1200 mm	1200 mm
Kalınlık /Thickness	12,5 mm	15 mm
Ortalama Ağırlık /Average Weight	≤ 12,8 kg/m <sup>2</sup>	≤ 15,5 kg/m <sup>2</sup>
Eğilmede Kırılma-Kağıt Liflerine Dik / Flexural Strength-Perpendicular to Liner Paper Fibers	≥ 725 N	≥870 N
Eğilmede Kırılma-Kağıt Liflerine Paralel / Flexural Strength - Parallel to Liner Paper Fibers	≥ 300 N	≥ 360 N
Kenar Tipi /Edge Type	KK, IK	IK- İnceltilmiş Kenar /Tapered Edge KK-Küt Kenar /Square Edge
Isıl İletkenlik Değeri – λ /Thermal Conductivity	0,25 W/mK	0,25 W/mK
Cekirdek Dayanımı /Core Cohession	≥ 15 dk /min	≥ 15 dk /min
Yangına Tepki /Fire Class	A2 - s1, d0	A2 - s1, d0
Yüzey Su Emme /Surface Water Absorbtion	≤ 220 g/m <sup>2</sup>	≤ 220 g/m <sup>2</sup>
Toplam Su Emme /Total Water Absorbtion (%)	≤ 10	≤ 10
Darbe İzinin Çapı /Impact Permission Diameter	≤ 15 mm	≤15 mm
<b>STANDART /STANDARDS</b>		
Sahip Olduğu Standart /Reference Standard	TS EN 520+A1	
<b>AMBALAJ /PACKAGING</b>		
Paletteki Levha Sayısı /Number of Boards per Palette	50	40

Saklama süresi ; ofiste 1 yıl, arşivde 5 yıldır. /Retention period; at office 1 year, at archive 5 years.

**AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.**

Cevizlidere Cad. No:5/A Balgat - Ankara - Turkey

Tel/Fax: (+90) 312 473 85 15- 473 85 25

[aygips@aygips.com.tr](mailto:aygips@aygips.com.tr) [www.aygips.com.tr](http://www.aygips.com.tr)