

AYPAN D More (Tip-FH2IR) Darbe,Yangın,
Nem Dayanımlı Alçı Levha
AYPAN D More (Type-FH2IR) Fire,Moisture,
Impact Resistant and High Strength Plasterboard

Ürün Teknik Föyü
Product Technical Sheet



TANIM / Description

AYPAN D More, çekirdeği darbe, yangın ve neme dayanım için özel üretilmiş su itici katkı maddeleri ve elyaflar ile takviye edilmiş, mukavemeti arttırılmış ve her iki yüzeyi özel karton ile kaplanmış alçı levhadır. AYPAN D More, çekirdeğindeki yüksek saflıktaki alçı sayesinde sert, dayanıklı, hafif ve işlenebilirdir.

AYPAN D More a plasterboard with a pure core coated on both sides by special papers, reinforced special water repellent additives, increased strength and to provide the resistance to fire, moisture and impact. AYPAN D More is hard, durable, light and machinable thanks to its pure core.

AVANTAJLAR / Advantages

AYPAN D More, kullanılan yerlerde yapının neme,yangına ve darbeye karşı direnci artar. AYPAN D More, hafif ve esnek bir malzeme olup uygulaması kolaydır. Maket bıçağı ile kesilebilir. İşçilik ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. AYPAN D More, uygun yalıtım malzemesi ile kullanıldığında ses ve ısı yalıtım performansı yüksek çözümler sunar.

AYPAN D More increases the resistance of the building to moisture,fire and impact. AYPAN D More is a lightweight and flexible material and easy to apply. It can be cut with a utility knife. It saves labor and time. AYPAN D More can be used with the appropriate insulation material so it provides solutions with sound and heat insulation performance.

KULLANIM ALANLARI / Fields of Application

AYPAN D More, iç mekânda nem, yangın ve darbeye dayanımı talep edilen asma tavan, giydirme duvar, shaft duvarı ve bölme duvar imalatlarında kullanılır.

AYPAN D More is used in the construction of suspended ceiling, curtain wall, shaft wall and partition wall where moisture, fire,impact resistance is demanded.

ÖZELLİKLERİ / Properties

AYPAN D More kullanılarak yapılan duvarlar, geleneksel duvar imalatlarına göre çok daha ince kesitlidir, alandan kazanç sağlar. AYPAN D More ile iç mekan düzenlemeleri yapmak kolaydır. AYPAN D More ile yapılan uygulamalar bina taşıyıcılarına esnek bağlantı detayları depreme karşı güvenli yapılar sağlar.

AYPAN D More-wall is much thinner than traditional wall productions, and they gain from the area. AYPAN D More provides easy interior arrangement. AYPAN D More applications provide flexible connections to building carriers and provide safe structures against earthquakes.

UYGULAMA / Applications

AYPAN D More;

AYSIST bölme duvar ve profilli giydirme duvar uygulamalarında taşıyısistemin (DC) üzerine vidalanır, AYSIST yapıştırma giydirme duvar uygulamalarında AYGIPS alçı levha yapıştırma alçısı ile yapıştırılır, AYSIST asma tavan uygulamalarında taşıyıcı sistemin (TC) üzerine vidalanır. Vidalama işleminde Aypan sivri uçlu ve\veya Aypan matkap uçlu vida kullanılır.

AYPAN D More;

AYSIST is screwed onto the support system (DC) in partition wall and profiled clading wall applications, AYSIST bonding wall applications are adhesived with AYGIPS plasterboard adhesive gypsum, AYSIST is screwed onto the carrier system (TC) in suspended ceiling applications. Aypan drywall screw and \ or Aypan self drilling screw are used for screwing.


YÜZEY SONLANDIRILMASI / Surface Finishing

AYPAN D More ile yapılan duvar ve tavan uygulamalarında levha ek yerlerine Aypan Derz Bandı ile birlikte Aygips alçı levha derz dolgusu uygulanır. Tüm yüzey üzerine Aygips Saten Perdah Alçısı yapılarak yüzey boya veya kağıt kaplamaya hazırlanır. AYPAN D More üzerine seramik ya da fayans kaplama da yapılabilir. Bu durumda derzler kapatıldıktan sonra flex bir yapıştırıcı ile kaplama sabitlenir. AYPAN D More wall and ceiling applications, Aygips Joint Filling Plaster is boarded to the plate joints together with Aypan Joint Tape. Aygips Satin Finishing Plaster is applied on the entire surface and the surface is ready for painting or paper coating. AYPAN D More is suitable for coating with ceramics or tiles. In this case, the coating is fixed with a flex adhesive after the joints are closed.

DEPOLAMA / Storage

AYPAN D More, kuru ve rutubetsiz ortamda, düz bir zeminde, zeminle doğrudan temas etmeyecek şekilde depolanmalıdır. Paletli olarak sevk edilen AYPAN'ların üst üste depolanması gerektiği durumlarda devrilmelerini önlemek amacıyla, paletlerin arasına her 50 cm'de bir takoz yerleştirilmesi tavsiye edilir.


AYPAN D More should be stored on dry ground in a dry and damp environment in such a way that it does not come into direct contact with the ground. It is recommended to place a chock between the pallets every 50 cm between the pallets in order to prevent overturning of the AYPANs shipped as pallets.



TAŞIMA / Transport

Paletli ve/ya ambalajlı olarak sevk edilen AYPAN'ların taşınmasında forklift kullanılmalıdır. Forkliftin taşıma kapasitesinin yeterli ve forklift operatörünün ehliyetli ve tecrübeli olması gereklidir.

Forklift must be used in transport of AYPAN's shipped with pallets and / or packages. The capacity of the forklift must be sufficient and the forklift operator must be qualified and experienced.



TEKNİK ÖZELLİKLER (TİP-FH2IR) / Technical Specifications (Type-FH2IR)

Sahip Olduğu Standart /Reference Standard	TS EN 520+A1	
ÖZELLİKLER /Specifications	GENEL TİP/General Type	TÜM TİPLER /All Types
Uzunluk /Length (mm)	2500	2000-3600
Genişlik /Width (mm)	1200	1200
Kalınlık /Thickness (mm)	12,5	15
Ortalama Ağırlık /Average Weight (kg/m ²)	≤ 12,8	≤15,5
Eğilmede Kırılma -Kağıt Liflerine Dik (N) / Flexural Strength - Perpendicular to Liner Paper Fibers	≥725	≥ 870
Eğilmede Kırılma-Kağıt Liflerine Paralel (N) / Flexural Strength - Parallel to Liner Paper Fibers	≥ 300	≥ 360
Kenar Tipi /Edge Type	KK, IK	IK- İnceltilmiş Kenar /Tapered Edge KK - Küt Kenar /Square Edge
Isıl İletkenlik Değeri /Thermal Conductivity – λ (W/mK)	0,25	0,25
Yangına Tepki /Fire Class	A2 - s1, d0	A2 - s1, d0
Çekirdek Dayanımı /Core Cohesion	≥ 15 dk/min	≥ 15 dk/min
Yüzey Su Emme /Surface Water Absorbtion (g/m ²)	≤ 220	≤ 220
Toplam Su Emme /Total Water Absorbtion (%)	≤ 10	≤ 10
Darbe İzinin Çapı /Impact Permission Diameter (m/m)	≤ 15	≤ 15

AMBALAJ /Packaging

*Aytaş Alçı Aş. ürünlerin teknik niteliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. * Aytaş Alçı Aş. reserves the right to change the technical characteristics of the products.