



AYPAN MORE (TİP-FH2) TEKNİK ÖZELLİKLER
AYPAN MORE (TYPE-FH2) TECHNICAL SPECIFICATIONS

DOKÜMAN NO	FR - 193
YAYIN TAR.	25.03.2019
REVİZYON TARİHİ/NO	00

ÖZELLİKLER /SPECIFICATIONS	GENEL TİP /GENERAL TYPE	TÜM TİPLER /ALL TYPE	
Uzunluk /Length	2500 mm	2000-3200 mm	
Genişlik /Width	1200 mm	1200 mm	
Kalınlık /Thickness	12,5 mm	15 mm	18 mm
Ortalama Ağırlık /Average Weight	≤ 10 kg/m ²	≤ 11,5 kg/m ²	≤ 14 kg/m ²
Eğilmede Kırılma-Kağıt Liflerine Dik / Flexural Strength-Perpendicular to Liner Paper Fibers	≥ 610 N	≥ 650 N	≥ 775 N
Eğilmede Kırılma-Kağıt Liflerine Paralel / Flexural Strength - Parallel to Liner Paper Fibers	≥ 220 N	≥ 250 N	≥ 302 N
Kenar Tipi /Edge Type	KK, IK	IK- İnceltmiş Kenar /Tapered Edge	KK-Küt Kenar /Square Edge
Isıl İletkenlik Değeri – λ /Thermal Conductivity	0,25 W/mK	0,25 W/mK	
Cekirdek Dayanımı /Core Cohession	≥ 15 dk /min	≥ 15 dk /min	
Yangına Tepki /Fire Class	A2 - s1, d0	A2 - s1, d0	
Yüzey Su Emme /Surface Water Absorbtion	≤ 220 g/m ²	≤ 220 g/m ²	
Toplam Su Emme /Total Water Absorbtion (%)	≤ 10	≤ 10	
STANDART /STANDARDS			
Sahip Olduğu Standart /Reference Standard	TS EN 520+A1		
AMBALAJ /PACKAGING			
Palettteki Levha Sayısı /Number of Boards per Palette	50	40	30

Saklama süresi ; ofiste 1 yıl, arşivde 5 yıldır. /Retention period; at office 1 year, at archive 5 years.

AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.
Cevizlidere Cad. No:5/A Balgat - Ankara – Turkey
Tel/Fax: (+90) 312 473 85 15- 473 85 25
aygips@aygips.com.tr www.aygips.com.tr