

	<b>AYGIPS MAKİNE PRO SIVA ALÇISI TEKNİK ÖZELLİKLER</b> <b>AYGIPS MACHINE PRO PLASTER TECHNICAL SPECIFICATIONS</b>	DOKÜMAN NO	FR - 193
		YAYIN TAR.	25.03.2019
		REVİZYON TARİHİ/NO	00

ÖZELLİKLER /SPECIFICATIONS	
Fiziksel Form /Physical Form	Beyaz Toz /White Powder
Su-Alçı Oranı /Water-Plaster Ratio	4 lt suya 10kg alçı /4 lt water to 10kg plaster
Kullanım Süresi /Setting Time Starts	110-150 dk /min
Donma Süresi /Final Setting Time	250-300 dk /min
Tüketim Miktarı /Consumption Amount	11,0-12,0 kg/m <sup>2</sup> (her 1 cm kalınlıkta /each 1 cm thickness)
Basınç Dayanımı /Compressive Strenth	> 2,5 N/mm <sup>2</sup> (4x4x16 blok /block)
Eğilmede Kırılma Dayanımı /Flexural Strength	> 1,2 N/mm <sup>2</sup> (4x4x16 blok /block)
Kuru Birim Ağırlığı /Dry Density	900 – 1000 kg/m <sup>3</sup>
Yangına Tepki /Fire Class	A1-TS EN 13279 – 1'e Göre /A1 According to TS EN 13279–1
STANDART /STANDARDS	
Sahip Olduğu Standart /Reference Standart	TS EN 13279
Standart Tipi /Standart Type	B5 (Püskürtmeli uygulanan) /B5 (Applied by spraying)
AMBALAJ /PACKAGING	
Tipi /Type	Polipropilen Torba PP5 /Polypropylene Bag PP5
Ağırlık /Weight	35 kg ± %2

Saklama süresi ; ofiste 1 yıl, arşivde 5 yıldır. /Retention period; at office 1 year, at archive 5 years.

**AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.**

Cevizlidere Cad. No:5/A Balgat - Ankara – Turkey

Tel/Fax: (+90) 312 473 85 15- 473 85 25

[aygips@aygips.com.tr](mailto:aygips@aygips.com.tr) [www.aygips.com.tr](http://www.aygips.com.tr)