



AYPAN YEŞİL (TİP-H) TEKNİK ÖZELLİKLER
AYPAN GREEN (TYPE-H) TECHNICAL SPECIFICATIONS

DOKÜMAN NO	FR - 193
YAYIN TAR.	25.03.2019
REVİZYON TARİHİ/NO	00

ÖZELLİKLER /SPECIFICATIONS	GENEL TİP /GENERAL TYPE	TÜM TİPLER /ALL TYPE		
Uzunluk /Length	2500 mm	2000-3600 mm		
Genişlik /Width	1200 mm	1200 mm		
Kalınlık /Thickness	12,5 mm	9,5 mm	15 mm	18 mm
Ortalama Ağırlık /Average Weight	≤ 9,5 kg/m ²	≤ 7,5 kg/m ²	≤ 12,5 kg/m ²	≤ 14 kg/m ²
Eğilmede Kırılma-Kağıt Liflerine Dik / Flexural Strength-Perpendicular to Liner Paper Fibers	≥ 580 N	≥ 400 N	≥ 650 N	≥ 775 N
Eğilmede Kırılma-Kağıt Liflerine Paralel / Flexural Strength - Parallel to Liner Paper Fibers	≥ 215 N	≥ 160 N	≥ 250 N	≥ 302 N
Kenar Tipi /Edge Type	KK, IK	IK-İnceltilmiş Kenar /Tapered Edge KK-Küt Kenar /Square Edge		
Isıl İletkenlik Değeri – λ /Thermal Conductivity	0,25 W/mK	0,25 W/mK		
Yüzey Su Emme /Surface Water Absorbtion	≤ 180 g/m ²	≤ 180 g/m ²		
Yüzey Su Emme /Surface Water Absorbtion	≤ 220 g/m ²	≤ 220 g/m ²		
Toplam Su Emme /Total Water Absorbtion (%)	≤ 5	≤ 5		
Toplam Su Emme /Total Water Absorbtion (%)	≤ 10	≤ 10		
Yangına Tepki /Fire Class	A2 - s1, d0	A2 - s1, d0		
STANDART /STANDARDS				
Sahip Olduğu Standart /Reference Standard	TS EN 520+A1			
AMBALAJ /PACKAGING				
Paletteki Levha Sayısı /Number of Boards per Palette	50	60	40	30

Saklama süresi ; ofiste 1 yıl, arşivde 5 yıldır. /Retention period; at office 1 year, at archive 5 years.

AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.

Cevizlidere Cad. No:5/A Balgat - Ankara – Turkey

Tel/Fax: (+90) 312 473 85 15- 473 85 25

aygips@aygips.com.tr www.aygips.com.tr