

	AYGIPS ALÇI PLAKA YAPIŞTIRMA ALÇISI TEKNİK ÖZELLİKLER AYGIPS PLASTERBOARD ADHESIVE GYPSUM TECHNICAL SPECIFICATIONS	DOKÜMAN NO	FR - 193
		YAYIN TAR.	25.03.2019
		REVİZYON TARİHİ/NO	00

ÖZELLİKLER /SPECIFICATIONS	
Fiziksel Form /Physical Form	Beyaz Toz /White Powder
Su-Alçı Oranı /Water-Plaster Ratio	5 lt suya 10 kg alçı /5 lt water to 10 kg plaster
Kullanım Süresi /Duration of Use	60-80 dk /min
Donma Süresi /Final Setting Time	120 dk /min
Yapışma Dayanımı /Adherence Strength	> 0,06 Mpa
Kuru Birim Ağırlığı /Dry Density	680 – 720 kg/m ³
Yangına Tepki /Fire Class	A1-TS EN 14496'ya Göre /A1 According to TS EN 14496
STANDART /STANDARDS	
Sahip Olduğu Standart /Reference Standart	TS EN 13279
AMBALAJ /PACKAGING	
Tipi /Type	Polipropilen Torba PP5 /Polypropylene Bag PP5
Ağırlık /Weight	25 kg ± %2

Saklama süresi ; ofiste 1 yıl, arşivde 5 yıldır. /Retention period; at office 1 year, at archive 5 years.

AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.

Cevizlidere Cad. No:5/A Balgat - Ankara – Turkey

Tel/Fax: (+90) 312 473 85 15- 473 85 25

aygips@aygips.com.tr - www.aygips.com.tr