



**AYGIPS HAFİF MAKİNE SIVA ALÇISI TEKNİK ÖZELLİKLER**  
**AYGIPS TECHNICAL MACHINE SPRAY SPECIFICATIONS**

DOKÜMAN NO	FR - 193
YAYIN TAR.	25.03.2019
REVİZYON TARİHİ/NO	00

**ÖZELLİKLER /SPECIFICATIONS**

Fiziksel Form /Physical Form	Beyaz Toz /White Powder
Su-Alçı Oranı /Water-Plaster Ratio	7-7,5 lt suya 10kg alçı /7-7,5 lt water to 10kg plaster
Kullanım Süresi /Setting Time Starts	140-240 dk /min
Donma Süresi /Final Setting Time	300-400 dk /min
Tüketim Miktarı /Consumption Amount	7,0-7,5 kg/m <sup>2</sup> (her 1 cm kalınlıkta /each 1 cm thickness)
Basınç Dayanımı /Compressive Strength	> 2,5 N/mm <sup>2</sup> (4x4x16 blok /block)
Eğilimde Kırılma Dayanımı /Flexural Strength	> 1,2 N/mm <sup>2</sup> (4x4x16 blok /block)
Kuru Birim Ağırlığı /Dry Density	650 – 700 kg/m <sup>3</sup>
Yangına Tepki /Fire Class	A1-TS EN 13279 – 1'e Göre /A1 According to TS EN 13279–1

**STANDART /STANDARDS**

Sahip Olduğu Standart /Reference Standart	<b>TS EN 13279</b>
Standart Tipi /Standart Type	B4 (Püskürtmeli uygulanan) /B4 (Applied by spraying)

**AMBALAJ /PACKAGING**

Tipi /Type	Polipropilen Torba PP5 /Polypropylene Bag PP5
Ağırlık /Weight	25 kg ± %2

Saklama süresi : ofiste 1 yıl, arşivde 5 yıldır. /Retention period; at office 1 year, at archive 5 years.

**AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.**

Cevizlidere Cad. No:5/A Balgat - Ankara – Turkey

Tel/Fax: (+90) 312 473 85 15- 473 85 25

[aygips@aygips.com.tr](mailto:aygips@aygips.com.tr)-[www.aygips.com.tr](http://www.aygips.com.tr)