



**AYPAN BEYAZ (TİP-A) TEKNİK ÖZELLİKLER**  
**AYPAN WHITE (TYPE-A) TECHNICAL SPECIFICATIONS**

DOKÜMAN NO	FR - 193
YAYIN TAR.	25.03.2019
REVİZYON TARİHİ/NO	00

ÖZELLİKLER /SPECIFICATIONS	GENEL TİP /GENERAL TYPE	TÜM TİPLER /ALL TYPE				
Uzunluk /Length	2500 mm	2000-3600 mm				
Genişlik /Width	1200 mm	1200 mm				
Kalınlık /Thickness	12,5 mm	6 mm	8 mm	9,5 mm	15 mm	18 mm
Ortalama Ağırlık /Average Weight	≤ 9 kg/m <sup>2</sup>	≤ 5,75 kg/m <sup>2</sup>	≤ 6,75 kg/m <sup>2</sup>	≤ 7,5 kg/m <sup>2</sup>	≤ 11,5 kg/m <sup>2</sup>	≤ 14 kg/m <sup>2</sup>
Eğilmede Kırılma-Kağıt Liflerine Dik / Flexural Strength-Perpendicular to Liner Paper Fibers	≥ 580 N	≥ 260 N	≥ 350 N	≥ 400 N	≥ 650 N	≥ 775 N
Eğilmede Kırılma-Kağıt Liflerine Paralel / Flexural Strength - Parallel to Liner Paper Fibers	≥ 215 N	≥ 100 N	≥ 135 N	≥ 160 N	≥ 250 N	≥ 302 N
Kenar Tipi /Edge Type	KK, IK	IK-İnceltilmiş Kenar /Tapered Edge KK-Küt Kenar /Square Edge				
Isıl İletkenlik Değeri – λ /Thermal Conductivity	0,25 W/mK	0,25 W/mK				
Yangına Tepki /Fire Class	A2 - s1, d0	A2 - s1, d0				
<b>STANDART /STANDARDS</b>						
Sahip Olduğu Standart /Reference Standard	TS EN 520+A1					
<b>AMBALAJ /PACKAGING</b>						
Paletteki Levha Sayısı /Number of Boards per Palette	50	60	60	60	40	30

Saklama süresi ; ofiste 1 yıl, arşivde 5 yıldır. /Retention period; at office 1 year, at archive 5 years.

**AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.**

Cevizlidere Cad. No:5/A Balgat - Ankara - Turkey

Tel/Fax: (+90) 312 473 85 15- 473 85 25

[aygips@aygips.com.tr](mailto:aygips@aygips.com.tr) [www.aygips.com.tr](http://www.aygips.com.tr)