

ALÇI BAZLI HAFİF MAKİNE SIVASI





Ustayı Yormaz



Kolay Uygulanır



Zamandan Tasarruf Sağlar



m²'ye Uygulanan Alçı Kilogramı Azaldığından,
Binaya Uygulanan Yükü Azaltır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Su / Alçı Oranı	7,0 - 7,5 lt suya 10kg alçı
Kullanım Süresi	140 - 240 dakika
Donma Süresi	300 - 400 dakika
Tüketim Miktarı	7,0 - 7,5 kg/m ² (her 1 cm kalınlıkta)
Basınç Dayanımı	> 2,5 N/mm ² (4x4x16 blok)
Eğilmede Kırılma Dayanımı	> 1,2 N/mm ² (4x4x16 blok)
Kuru Birim Ağırlığı	650 - 700 kg/m ³
Yangına Tepki	A1 (TS EN 13279 - 1'e Göre)

STANDART

Sahip Olduğu Standart	TS EN 13279
Standart Tipi	B4 (Püskürtme ile Uygulanan)

AMBALAJ

Tipi	Polipropilen Torba PP5
Ağırlık	25 kg ± %2

ALÇI BAZLI
HAFİF
MAKİNE
SIVASI

AYGIPS[®]
TOZ ALÇI



AYPAN[®]
ALÇI LEVHA