



AYGIPS DUVAR ÖRGÜ ALÇISI
AYGIPS CONSTRUCTION PLASTER

DOKÜMAN NO	FR - 193
YAYIN TAR.	25.03.2019
REVİZYON TARİHİ/NO	00

ÖZELLİKLER /SPECIFICATIONS

Fiziksel Form /Physical Form	Toz Alçı /Powder Plaster
Su-Alçı Oranı /Water-Plaster Ratio	7 lt suya 25 kg alçı / 7 lt water to 25 kg plaster
Kullanım Süresi /Setting Time Starts	60 dk /min
Donma Süresi /Final Setting Time	20-30 dk /min
Basınç Dayanımı /Compressive Strenth	> 8,0 N/mm ² (4x4x16 blok /block)
Kuru Birim Ağırlığı /Dry Density	900 – 1000 kg/m ³
Yangına Tepki /Fire Class	A1-TS EN 998 – 2'ye Göre /A1 According to TS EN 998-2

STANDART /STANDARDS

Sahip Olduğu Standart /Reference Standart	TS EN 998-2
---	-------------

AMBALAJ /PACKAGING

Tipi /Type	Polipropilen Torba PP5 /Polypropylene Bag PP5
Ağırlık /Weight	25 kg ± %2

TÜKETİM MİKTARI /CONSUMPTION AMOUNT

Tuğla /Brick (8,5x19x19)	5,05 kg/m ²
Tuğla /Brick (13,5x19x19)	9,39 kg/m ²
Bims Blok /Blok (10x39x19)	3,27 kg/m ²
Bims Blok /Blok (15x39x18)	4,41 kg/m ²
Bims Blok /Blok (20x39x19)	5,32 kg/m ²

Saklama süresi ; ofiste 1 yıl, arşivde 5 yıldır. /Retention period; at office 1 year, at archive 5 years.

AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.

Cevizlidere Cad. No:5/A Balgat - Ankara – Turkey

Tel/Fax: (+90) 312 473 85 15- 473 85 25

aygips@aygips.com.tr - www.aygips.com.tr